

Epifanes Bootlak blank / Vernis

Klassieke jachtvernis met extra UV filter

Applicatie details

	Luchtspuit	kwast
Volume verdunning	15-20 %	0-5%
Spuitopening	1.2 mm - 1.5 mm	
Spuitdruk	2-3 Bar	
Viscositeit DIN-cup 4 mm	20-24 sec.	

**Droogtijden bij 20°C. / 65% RLV
en 30 µm droge laagdikte**

Stofdroog	Schuurbaar	Overschilderbaar
3 uur	24 uur	24 uur

Overschilderbaarheid

Epifanes Hardhoutolievernis - Epifanes Eiglans Blank
Epifanes Aqua Marine - Epifanes Rapidclear - Epifanes Rapidcoat

Aanbevolen systeemopbouw

	Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Product	EPIFANES Vernis / Bootlak blank	EPIFANES Vernis / Bootlak blank	EPIFANES Vernis / Bootlak blank	EPIFANES Vernis / Bootlak blank
Aantal lagen	1	1	1	4 of meer
Verdunning	EPIFANES Verfverdunning	EPIFANES Verfverdunning	EPIFANES Verfverdunning	EPIFANES Verfverdunning
Percentage	50%	25%	15%	0-5%
Droogtijd per laag bij 18° C	24 uur	24 uur	24 uur	24 uur
Schuren met	P220 - droog	P220 - droog	P280 - droog	P400 - nat
Opmerkingen	Dit is de 1 ^e impregneerlaag sterk verdunnen voor optimale impregnering. De natte laag evt. inschuren met 220 waterproof schuur-papier zonder water en vervolgens afmetten.	Dit is de 2 ^e impregneerlaag. Handmatig schuren in de nerfrichting.	Dit is de 3 ^e impregneerlaag. Handmatig schuren in de nerfrichting.	Deze 4 opbouw lagen zijn voor een vernissysteem het minimaal nodig voor de levensduur van het systeem. Voor een diepere glans en langer glansbehoud worden meer lagen aangera- den.

Verwerkingsadviezen

Indien de vernis "trekt", kan tot 10% verdunning worden bijgevoegd. Werk altijd in richting van de houtnerf.

Veiligheid

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens, zie veiligheidsinformatieblad.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumonderzoek. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die wij hebben toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Desondanks kunnen wij niet zonder meer aansprakelijk worden gesteld voor het met dit product en het hiermee vervaardigd werk, aangezien het uiteinde- lijke resultaat mede wordt bepaald door factoren, die buiten onze invloed en beoordeling liggen. De afnemer/verwerker dient met de door hem normaal ten dienste staande midde- len te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit productinformatieblad zijn geldigheid.