



ITALIANO

Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni.

Ulteriori strumenti necessari:
Nastro adesivo di protezione

Indicazioni per l'uso: Aprire le confezioni poco prima dell'uso. Temperatura di lavorazione compresa fra 15 °C e 25 °C. Durante la lavorazione, accertarsi che l'orizzontalità sia sufficiente. Lavorare in ambiente pulito. Contenitore sotto pressione. Aprire la vernice e l'indurire con attenzione. Mettere un panno sopra il contenitore per proteggere l'abbigliamento contro spruzzi di colore. La vernice pinze freno attacca meglio su superfici ruvide, consigliamo una leggera abrasione della vecchia vernice evitando sabbatura o pollinatura.

1 Lavorazione

La vernice per pinze del freno è stata ideata, in fase di progettazione, per una lavorazione semplice. Non è necessario lo smontaggio della pinza o del tamburo. Smontare le ruote del proprio veicolo. Quelora si desideri verniciare anche la parte interna della pinza, è necessario rimuovere inoltre le pastiglie dei freni.

Avvertenza: La ditta non si assume alcuna responsabilità, né concede alcuna garanzia per eventuali danni alle persone o alle cose, operatori o terzi non direttamente interessati, che possono verificarsi a seguito di intervento improprio all'impianto dei freni o di utilizzo improprio dei prodotti. Non è consentito in nessun caso l'utilizzo della vernice per dischi, ganci e pastiglie dei freni, poiché potrebbe compromettere l'impianto frenante.

Nel caso in cui la vernice entri comunque in contatto con le parti summenzionate, è necessario pulirle immediatamente o, eventualmente, sostituirlle.

2 Pulizia

Con l'aiuto della spazzola in acciaio, eliminare i residui di corrosione e di rugGINE.

di circa 15 minuti, applicare un secondo strato di vernice.

Nota: L'applicazione è possibile a pennello o con il metodo della tamponatura. Quest'ultima evita le tipiche strisce della pennellata.

d) Indurimento: Dopo circa 2 ore, l'indurimento della vernice è tale da consentire di nuovo l'installazione delle pastiglie dei freni e delle gomme. Tuttavia, è necessario non muovere il veicolo per 24 ore al fine di mantenere la frequenza delle sollecitazioni quanto più scarso possibile durante la fase di asciugatura. Dopo circa 7 giorni la vernice sarà completamente asciutta.

3 Applicazione della vernice

a) Copertura con nastro adesivo: Proteggere con carta gommata le superfici di contatto di pinze freni flottanti, protezioni antipolvere e tubi freni in gomma. Coprire i rivestimenti isolanti antipolvere e le tubazioni in gomma del freno con nastro crespatò. È necessario coprire completamente anche la flettatura della vite di fissaggio poiché in caso contrario, dopo l'indurimento della vernice, potrebbe essere impossibile aprirla.

b) Miscelazione dei componenti: miscelare la vernice per pinze e l'indurire con l'aiuto dello spray.

Rapporto della miscela: 2,5 : 1; 2,5 parti di vernice : 1 parte di induritore

Se possibile mescolare completamente la vernice per evitare errori di miscelazione. La vernice è lavorabile sino a due ore, dopodiché comincia a indurire. In caso di miscelazione di piccole quantità rispettare il più possibile il rapporto di miscelazione. Utilizzando un'asta di legno mescolare i due componenti e lasciare riposare per 5-10 minuti. Mescolare bene ancora una volta.

c) Applicazione strato di vernice: Applicare uno strato uniforme e sottile di vernice per pinze con un pennello soffice. Dopo un breve intervallo di tempo Nessuna garanzia/assistito da garanzia solo per le competizioni.



ČESKÝ

Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před samotnou aplikací barvy na třímeny.

Další potřebné příslušenství:
Maskovací pásky

Pozor:

Plechovku s barvou a tužidlem otvírejte až těsně před samotným lakováním. Pracujte pouze v dobré větraném prostředí. Barvy nařasňete při teplotách 15°C - 25°C. Pracujte v bezprostředním prostředí. Nádoby mohou být pod mírným tlakem, proto je otvírání opatrné. Při otvírání použijte hadík, abyste zabránili potřísnění svého oblečení. Barva na brzdy přilne nejlépe na zdrsněný povrch. Proto doporučujeme obrousit povrch, pokud již byl lakovan. Písťkování brzdíce nebo jiné strojní tryskání není doporučeno.

**Mísící poměr je 2,5 : 1
(barva : tužidlo)**

Přesvědčte se, že je barva důkladně promíchána s tužidlem, abyste předešli pozdějším komplikacím při aplikaci a dlouhodobou trvanlivost. Pro nalakování brzd není zapotřebí jejich demontáž. Demontujte kola z vozidla. Pokud chcete nalakovat i zadní část třímenů, doporučujeme demontovat brzdové obložení.

c) Lakování brzd: Smíchanou barvu nařasňte v tenké vrstvě pomocí plochého štětce. Snažte se využívat stékání barvy. Nechte první vrstvu natěru schnout po dobu 15 minut a poté naneste druhou vrstvu.

Pozor: Naše společnost neodpovídá za případné škody způsobené neodbornou a chybrou montáži/demontáži brzd. Barva na brzdy FOLIATEC nesmí být v žádném případě použita na brzdové kotouče, brzdové desky a brzdové hadice.

d) Čištění: Použijte drátěný kartáč ke zbavení brzdových třímenů či bubnů korozí. Pomocí přiloženého čističe brzd zavte

třímeny nečistot, mastnoty a zbytků brzdové kapaliny. Čistě brzd bohatě nastříkejte na třímeny a nechte 5 minut působit.

Poznámka: Používejte ochranné pomůcky. Pracujte v dobré větraném prostoru.

3 Nanesení samotné barvy

a) Maskování: Pomocí maskovací pásky zakryjte kontaktní plochy mezi třímenem a destičkou a také vedení brzdové kapaliny. Zakryjte také odvdušňovací šroub. V opačném případě by nemuselo být možné jej při údržbě brzd povolit.

b) Míchání barvy: Tužidlo přimíchejte do barvy FOLIATEC, čímž je zaručen správný míšení poměr a důkladně promíchejte přiloženou dřevěnou špatlí.

Mísící poměr je 2,5 : 1 (barva : tužidlo)

Přesvědčte se, že je barva důkladně promíchána s tužidlem, abyste předešli pozdějším komplikacím při aplikaci a dlouhodobou trvanlivost. Pro

nalakování brzd není zapotřebí jejich demontáž. Demontujte kola z vozidla. Pokud chcete nalakovat i zadní část třímenů, doporučujeme demontovat brzdové obložení.

c) Lakování brzd: Smíchanou barvu nařasňte v tenké vrstvě pomocí plochého štětce. Snažte se využívat stékání barvy. Nechte první vrstvu natěru schnout po dobu 15 minut a poté naneste druhou vrstvu.

Poznámka: Existují dva způsoby aplikace: Natrácením nebo obtiskováním štětce. Obtiskováním štětce můžete zamezit viditelným tahům štětcem.

d) Tuhnutí: Zhruba za 2 hodiny je barva dostatečně tuhá na to, aby bylo možné namontovat zpět brzdové komponenty a kola. S vozidlem je možné jet ideálně až po 24 hodinách, kdy barva dosahne finální tuhosti.

Doufáme, že jste s výsledkem lakování spokojeni a po finálním zaschnutí Vám garantujeme následující vlastnosti:

- odolnost proti chemikáliím a brzdové kapalině
- vynikající adhezní vlastnosti
- odolnost proti oleji
- dlouhotrvající lesk/mat dle zvoleného odstínu
- vysoká odolnost proti otěru
- extrémní tuhost

Poznámka:

Pro aplikaci pomocí stříkaček pistole je možné barvu na brzdy FOLIATEC ředit pouze k tomu určeným ředidlem FOLIATEC č. 2198. Barvu na brzdy FOLIATEC neředte žádným z běžně dostupných ředidel. Jejich použití vedlo k narušení struktury a barevného odstínu. Zároveň pak není možné zaručit výše uvedené výsledné vlastnosti barvy.

Nesnažte se urychlit schnutí barvy pomocí zařízení jako fén, UV lampa a další. V případě použití na voze pro závodní účely není poskytována žádná záruka trvanlivosti vzhledu a dalších vlastností.

Diese Gebrauchsanleitung kann auf Grund technischer Änderungen durch eine neue Version ersetzt worden sein.

Bitte informieren Sie sich auf unserer Website www.foliatec.com, ob es sich bei der vorliegenden Anleitung um die neueste Version handelt. Informationen zu FOLIATEC Produkten sowie Tipps und Tricks zur Montage finden Sie in unserem Online Blog unter www.foliatec.com/blog/faqs

oder fragen Sie unser Technik-Team (Tel. +49 (0)911/975440)

These instruction manual may have been replaced with a newer version due to technical changes. Visit our website at www.foliatec.com to see if the instructions provided represent the latest version.

Information on FOLIATEC products as well as installation tips and tricks can be found in our Online Blog under www.foliatec.com/blog/faqs or contact our technical team (Tel. +49 (0)911/975440)

840102

Stand 06/18

BREMS
SATTEL
LACK SET

FOLIATEC®.com

GEBRAUCHSANLEITUNG • INSTRUCTION MANUAL

MODE D'EMPLOI • GEBRUIKSAANWIJZING

ISTRUZIONE INSTRUCCIONES PARA EL USO • NÁVOD

BRAKE CALIPER
LACQUER SET

FOLIATEC Böhm GmbH & Co Vertriebs KG
Neumeyerstr. 70, 90411 Nürnberg, Germany
Tel.: +49(0)911/975440
Fax: +49(0)911/97544-333
techsupport@foliatec.de
www.foliatec.com



DEUTSCH

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Verarbeitung aufmerksam durch.

Zusätzlich zum Packungsinhalt wird benötigt: Krepp- oder Abklebeband

Verarbeitungshinweise:

Dosen erst kurz vor Verarbeitung öffnen. Verarbeitungstemperatur zwischen 15 °C und 25 °C. Während der Verarbeitung für ausreichend Belüftung sorgen. In sauberer Umgebung arbeiten. Gefäße stehen möglicherweise unter leichtem Druck. Öffnen Sie Lack und Härter vorsichtig. Legen Sie dabei ein Tuch über das Gefäß, um Ihre Kleidung vor Farbspritzern zu schützen. Der Bremsattel Lock hält am besten auf einer rauen Oberfläche. Deshalb empfehlen wir Alt-Locke anzuschließen. Von Sandstrahlen oder Glasperlensprühen des Bremsattels raten wir ab.

1 Vorbereitung

Der Bremsattel Lock wurde während seiner Entwicklung für eine einfache Verarbeitung konzipiert. Ein Ausbau der Bremsättel oder -trommeln ist nicht notwendig. Demontieren Sie die Räder Ihres Fahrzeugs. Sollten Sie auch die Innenseiten der Bremsättel lackieren wollen, müssen zusätzlich die Bremsbeläge entfernt werden.

Achtung: Für Sach- oder Personenschäden, die Ihnen unbeteiligten Dritten aus unsachgemäßer Eingriffen an der Bremsanlage oder aus unsachgemäßer Anwendung unseres Produktes entstehen, kann keinerlei Gewährleistung oder Haftung übernommen werden.

Der Bremsattel Lock darf auf keinen Fall für Bremscheiben, Bremsbockan oder Bremsbeläge verwendet werden, da dies die Funktion der Bremsanlage beeinträchtigen könnte. Sollte der Lack trotzdem mit o. g. Teilen in Berührung kommen, so sind diese unverzüglich zu reinigen oder ggf. auszutauschen.

2 Reinigung

d) Aushärtung: Der Lack ist nach ca. 2 Stunden soweit ausgehärtet, dass die Bremsbeläge oder Räder wieder montiert werden können. Das Fahrzeug sollte allerdings trotzdem für den Zeitraum von 24 Stunden nicht bewegt werden, um die Beanspruchungen während der Aushärtungszeit möglichst gering zu halten. Seine Endhärte erreicht der Lack nach ca. 7 Tagen.

3 Lack auftragen

a) Abkleben: Aufliegende von Schwimmblettstücken, Staubschutzmanschetten und Gummibandsicherungen mit Kreppband abkleben. Das Gewinde der Entlüfterschraube ist ebenfalls gründlich abzukleben, da sich diese sonst nach Aushärtung des Lackes nicht mehr öffnen lässt.

b) Anmischen des Lackes: Bremsattel Lock und Härter mit Hilfe des Spatels vermischen.

**Mischungsverhältnis: 2,5 : 1;
2,5 Teile Lack : 1 Teil Härter**

Möglichst dem Lack vollständig anmischen, um Mischungsfehler zu vermeiden. Der Lack ist für ca. 2 h verarbeitungsfähig, danach beginnt er auszuhärten. Beim Anmischen von kleineren Mengen verzerrt das Materialgefüge des Lackes oder verändert die Farbe des Lackes. Das führt zu einem Verlust der zugesicherten Materialeigenschaften und Garantie. Die Bremsattellockfarben dürfen keine forcierte Trocknung (durch Heißluftfön, UV Lampe etc.) erfahren. Keine Garantie/Gewährleistung bei Renneinsatz.

c) Auftragen der Farbschicht: Der Bremsattel Lock ist mit dem Feinharpinsel in einer dünnen, gleichmäßigen Farbschicht aufzutragen. Nach einer kurzen Wartezeit von ca. 15 Min. wird eine zweite Schicht aufgebracht.

Hinweis: Es gibt zwei Möglichkeiten des Aufbringens: mit dem Pinsel streichen oder tupfen. Durch das Tupfen können sichtbare Pinselstriche vermieden werden.



ENGLISH

Please read instructions thoroughly before starting.

Additional items needed:

Masking tape

Attention:

Open cans shortly before use. Use only in well ventilated areas. Working temperature between 59-70°F. Work in dust-free area. The vessels might be under slight pressure. Open the lacquer and the hardener carefully. Place a cloth over the vessel in order to protect your clothes against paint splashes. The brake caliper lacquer adheres best to a rough surface. Therefore, we recommend sanding of already lacquered surfaces. Sand or bead blasting the brake caliper is not recommended.

Mix ratio: 2,5 : 1; 2,5 parts paint to 1 part hardener

Ensure that the paint is mixed thoroughly in order to avoid any mistakes when diluting. The paint can be applied up to two hours after mixing, then it begins to harden. When mixing smaller amounts the mixing ratio must be strictly adhered to. With the help of a wooden stirrer, mix both components together. Leave it standing for 5-10 min and mix it again.

1 Preparation

The brake caliper lacquer was specially designed during its development for a simple processing. Removing of brake calipers or brake drums will not be necessary. Remove wheels of vehicle. If you intend to paint the insides of your calipers, you may have to de-install the brake pads, too.

Warning: We are not liable, for any damage or injury, resulting out of failures to comply with these instructions.

Brake caliper paint can absolutely not be used for brake discs, brake pads or brake shoes.

If the paint may come in contact with one of these parts, they have to be cleaned or changed immediately.

2 Cleaning

Use steel brush to remove rust residues. Clean surfaces from grease, dirt, oil and brake fluid with the brake cleaner. Thoroughly spray on brake cleaner again and leave it drying for approx. 5 min.

Note: Wear safety clothing. Ensure good ventilation is provided for.

3 Applying of the paint

a) Masking: Mask off the contact area of floating brake calipers, dust protection sleeves and rubber brake cables with masking tape. The bleeder screw thread has to be masked too, otherwise it may not be able to be opened on your next service.

b) Mixing the paint: Add the can of hardener to the paint. Mix it through carefully with the woodstick.

Mix ratio: 2,5 : 1;

2,5 parts paint to 1 part hardener

Note: For the application with the spray gun the Brake Caliper Lacquer must only be diluted with the FOLIATEC.com Brake Caliper Lacquer Thinner (art. no. 2198). Any standard thinner will damage the paint's material structure or change the colour of the paint. This will result in a loss of warranted material properties.

Brake caliper paints should not undergo forced drying (hot air dryer, UV lamp etc.). No guarantee/warranty on racing applications.

Good resistance to abrasion

■ Extremely hard

En plus vous avez besoin de:

Masking tape

Attention:

N'ourez les boîtes que juste avant l'utilisation. N'utilisez qu'à un endroit bien ventilé. Température de travail entre 15 °C et 25 °C. Ne travaillez qu'à un endroit dépourvu. Le récipient peut être sous une légère pression. Il faut ouvrir le vernis et le durcisseur avec précaution. Nous recommandons de placer un chiffon sur le récipient pour protéger les vêtements contre les éclaboussures de peinture. Notez peinture étriers de frein adhère le mieux à une surface rugueuse. Pour cette raison, nous vous recommandons de bien poncer une surface déjà peinte. Un décapage au jet de sable n'est pas recommandé.

b) Mélange de la peinture: Ajoutez le durcisseur à la peinture. Mélangez le tout soigneusement avec le morceau de bois.

Rapport de mélange: 2,5 : 1;

2,5 parts de peinture : 1 part de durcisseur

Note: Pour appliquer la peinture avec un pistolet de laque la peinture pour étriers de frein doit seulement être diluée avec la dilution de la peinture pour étriers de freins de FOLIATEC.com (no. d'article 2198). Tout diluant disponible dans le commerce détruit la texture de la peinture ou change la couleur de la peinture. Ceci entraîne une perte des propriétés spécifiques assurées par cette peinture et donc une perte de garantie. Ne pas soumettre la peinture laquée pour étriers de freins à un séchage forcé (pistolet à air chaud, lampe UV etc.). Aucune garantie sur des applications „sport automobile/racing“.

1 Preparation

Pendant le développement de la peinture pour étriers de freins, nous avons toujours mis l'accent sur le développement d'une procédure facile. L'enlèvement des plaquettes ou des tambours de freins ne sera pas nécessaire. Enlevez les roues de la voiture. Si vous entendez peindre l'intérieur des étriers, l'enlèvement des plaquettes de freins pourrait être nécessaire.

c) Application de la peinture: Maintenez appliquez la peinture en posant une couche fine et égale. Evitez les gouttes et les lames. Laissez sécher pendant une période de 15 min. et mettez une seconde couche.

La peinture pour étriers de freins ne peut absolument pas être utilisée pour les disques, les plaquettes ou les souliers de freins. Si la peinture viendrait en contact avec l'une de ces pièces, elle devrait être nettoyée ou remplacée immédiatement.

2 Nettoyage

Utilisez la brosse métallique pour enlever la rouille. Dégraissez les surfaces, enlevez les saletés, l'huile et les traces de liquide de



FRANÇAIS

S.V.P. Lisez attentivement les instructions avant de commencer.

En plus vous avez besoin de:

Bande crêpe ou ruban de masquage

Attention:

freins avec le nettoyeur de freins. Vaporisez à nouveau intensément avec le nettoyeur de freins et laissez sécher pendant approx. 5 min.

Note: Portez des vêtements de protection. Prévoyez une bonne ventilation.

3 Appliquer la peinture

a) Protection: Isoler à l'aide de ruban crêpe les surfaces d'appui des étriers de frein flottants, soufflets anti-poussière et conduites de freins en caoutchouc. La valve doit être masquée également, sinon il serait impossible de la réouvrir.

b) Mélange de la peinture: Ajoutez le durcisseur à la peinture. Mélangez le tout soigneusement avec le morceau de bois.

Rapport de mélange: 2,5 : 1;

2,5 parts de peinture : 1 part de durcisseur

Note: Pour appliquer la peinture avec un pistolet de laque la peinture pour étriers de frein doit seulement être diluée avec la dilution de la peinture pour étriers de freins de FOLIATEC.com (no. d'article 2198). Tout diluant disponible dans le commerce détruit la texture de la peinture ou change la couleur de la peinture. Ceci entraîne une perte des propriétés spécifiques assurées par cette peinture et donc une perte de garantie.

c) Application de la peinture: Pendant le développement de la peinture pour étriers de freins, nous avons toujours mis l'accent sur le développement d'une procédure facile. L'enlèvement des plaquettes ou des tambours de freins ne sera pas nécessaire. Enlevez les roues de la voiture. Si vous entendez peindre l'intérieur des étriers, l'enlèvement des plaquettes de freins pourrait être nécessaire.

d) Durcissement: Après approx. 2 heures la peinture sera assez sèche afin de remettre les freins et les roues. Maintenez votre véhicule ne pourra bouger pendant les 24 heures qui suivent, afin d'obtenir un durcis-

sement complet.

Nous espérons que vous apprécierez notre produit. Après durcissement, nous vous garantissons les caractéristiques suivantes:

Résistance contre les produits chimiques et les liquides de freins

Très bonne adhérence

Résistance à l'huile

Bon niveau de conservation de brillance (brillant/mat)

Haute résistance à l'usure

Haute degré de dureté

Note: Pour appliquer la peinture avec un pistolet de laque la peinture pour étriers de frein doit seulement être diluée avec la dilution de la peinture pour étriers de freins de FOLIATEC.com (no. d'article 2198). Tout diluant disponible dans le commerce détruit la texture de la peinture ou change la couleur de la peinture. Ceci entraîne une perte des propriétés spécifiques assurées par cette peinture et donc une perte de garantie.

d) Secado: El barniz seca al cabo de aprox. 2 h siempre que los forros de freno o las ruedas puedan montarse de nuevo. El vehículo, sin embargo, a pesar de ello, no debe moverse durante un período de 24 h, para mantener al mínimo posible las solicitudes durante el período de secado. El barniz alcanza la dureza definitiva al cabo de aprox. 7 días.

En el caso de procesamiento adecuado, nuestro producto, después del secado, presenta las siguientes características:

- Estabilidad a productos químicos y a líquido de frenos
- Muy buena adherencia
- Estabilidad al aceite
- Buena durabilidad del brillo (mate/brillo)
- Excelente resistencia a la abrasión
- Dureza elevada

b) Mezcla de la pintura: Mezclar los componentes del barniz para pinzas de freno y añadir endurecedor con ayuda de la espátula.

**Proportion de mezcla: 2,5 : 1;
2,5 partes de pintura por 1 parte de endurecedor**

Note: Para la aplicación con una pistola de pintura el barniz solo puede ser diluido con la dilución para pinzas de freno de FOLIATEC.com (no. de artículo 2198). Cualquier tipo de diluyente corriente puede deteriorar la estructura de la pintura o modificar el color del barniz, lo cual implicaría la pérdida de las propiedades que promete el producto.

El barniz para pinzas de freno, en ningún caso debe emplearse para discos de freno, mordazas de freno o ruedas de freno, ya que esto afectaría negativamente al funcionamiento del sistema de frenos. Los esmaltes de las pinzas de freno no deben ser sometidos a un secado forzado (con pistola de aire caliente, lámpara UV, etc.). Ninguna garantía si se utiliza en carreras.

ESPAÑOL

Lea detenidamente e integralmente las instrucciones de empleo antes de la aplicación del producto.

éstas deben limpíarse y, en su caso, sustituirse inmediatamente.

2 Limpieza

Desprender los restos de óxido y de corrosión con ayuda de la brocha de acero. A continuación, eliminar los restos de aceite y de líquido de frenos con un paño de pintura uniforme delgado. Al cabo de un corto tiempo de espera de aprox. 15 minutos, se aplica una segunda capa.

Note: Existen dos posibles aplicaciones: pintar o aplicar unas gotas con un pincel. Aplicando unas gotas se pueden evitar golpes de pincel visibles.

d) Secado:

El barniz seca al cabo de aprox. 2 h siempre que los forros de freno o las ruedas puedan montarse de nuevo. El vehículo, sin embargo, a pesar de ello, no debe moverse durante un período de 24 h, para mantener al mínimo posible las solicitudes durante el período de secado. El barniz alcanza la dureza definitiva al cabo de aprox. 7 días.

En el caso de procesamiento adecuado, nuestro producto, después del secado, presenta las siguientes características:

- Estabilidad a productos químicos y a líquido de frenos
- Muy buena adherencia
- Estabilidad al aceite
- Buena durabilidad del brillo (mate/brillo)
- Excelente resistencia a la abrasión
- Dureza elevada

b) Mezclar de la pintura: Mezclar los componentes del barniz para pinzas de freno y añadir endurecedor con ayuda de la espátula.

**Proporción de mezcla: 2,5 : 1;
2,5 partes de pintura por 1 parte de endurecedor**

Note: Para la aplicación con una pistola de pintura el barniz solo puede ser diluido con la dilución para pinzas de freno de FOLIATEC.com (no. de artículo 2198). Cualquier tipo de diluyente corriente puede deteriorar la estructura de la pintura o modificar el color del barniz, lo cual implicaría la pérdida de las propiedades que promete el producto.

El barniz para pinzas de freno, en ningún caso debe emplearse para discos de freno, mordazas de freno o ruedas de freno, ya que esto afectaría negativamente al funcionamiento del sistema de frenos. Si, a pesar de todo, el barniz entra en contacto con las piezas arriba señaladas,