



**HYDRANT**

Vernissen

## Hydrant Jachtlak

TM-nummer: 609

Revisiedatum 28-01-2012

Versie: 02



## Duurzame blanke jachtlak voor zoet en zout water

Hydrant Jachtlak is een luchtdrogende blanke vernis die speciaal is ontwikkeld voor het blank afwerken van vrijwel elke houtsoort. Door de specifieke samenstelling van de polyurethaan versterkte alkydhars combinatie is een hoge mechanische belastbaarheid gecombineerd met een zeer makkelijke verwerking en een uitstekende vloeiing. Hydrant Jachtlak heeft een bolle hoogglans met een goede vulling. Hydrant Jachtlak is zeer geschikt voor gebruik boven de waterlijn bij zowel zoet als zout water. Door de goede mechanische belastbaarheid is ook het inzetten op plaatsen waar gelopen wordt, zoals een gangboord of bovendek, mogelijk.

### Voorbehandeling

*Reeds geschilderde oppervlakken:*

In goede staat:

Reinigen met Hydrant Opticleaner, naspoelen met water en goed laten drogen. Vervolgens machinaal schuren met schuurpapier in de grofte P320-400.

Beschadigingen in de oude laklaag vooraf goed schuren. Zorg er hierbij voor dat de overgangen van de bestaande laklagen naar de kale ondergrond zo goed mogelijk zijn weggeschuurd.

In slechte staat:

Verwijder alle vorige lagen en breng de juiste voorlak aan op het oppervlak.

*Kaal hout:*

Voorbehandelen met Hydrant Jachtlak.

Op de bijgewerkte beschadigingen - kale delen tenminste 2 voorlaken aanbrengen, tussentijds licht schuren met Scotch Brite of fijn schuurpapier grofte P280-P320. Schuur de voorlaken en de oude geschuurde laklagen nogmaals glad met schuurpapier in de grofte P320-P400. Verwijder het stof met een kleefdoek.

### Afwerking

Nieuwe houten ondergrond eerst goed schuren en stofvrij maken. Een eerste laag Hydrant Jachtlak aanbrengen, maximaal 2% verdund met Nelfasol Verdunner 3210. Tussen de eerste en de tweede laag licht schuren met Scotch Brite Ultra Fine of schuurpapier

met een korrelgrote van minimaal P280. Vervolgens 2 tot 4 maal aflakken met een volle laag (onverdunde) Hydrant Jachtlak.

Tussen de eindlagen is heel licht schuren met Scotch Brite Ultra fine of schuurpapier P320-P400 aan te bevelen voor een optimaal resultaat.

### Verwerking

Hydrant Jachtlak is uitstekend te verwerken met een goed gevulde platte verniskwast. Bij voorkeur een platte kwast gebruiken met lang en soepel varkenshaar met een goede bles en zetting. Rollen gaat het beste met een roller met een nylonvacht met korte pool (4-6mm) of een lakviltrol.

### Kleur en Verpakking

Hydrant Jachtlak blank is verkrijgbaar in 250ml, 750ml en 2,5 liter verpakkingen.

### Tips

- Voor gebruik grondig doorroeren
- Aanbrengen bij droge en goed geventileerde omstandigheden. Voorkom extreem vochtige omstandigheden, boven 85% relatieve vochtigheid. Niet laat op de dag aanbrengen, condens tijdens de nacht kan blind slaan (wit uitslaan) veroorzaken.
- Niet gebruiken bij temperaturen onder 5°C. Producttemperatuur dient minimaal 15°C te zijn. Wanneer de luchttemperatuur 3°C warmer is als de ondergrond temperatuur ontstaat de kans op condensvorming. Hierdoor wordt de hechting van de verflaag negatief beïnvloed.
- Volledige hardheid wordt na 7-10 dagen bereikt bij 15°C
- Uitsluitend voor gebruik boven de waterlijn.
- Schilder niet in direct zonlicht.





# HYDRANT

Vernissen

## Hydrant Jachtlak

TM-nummer: 609

Revisiedatum 28-01-2012

Versie: 02

<b>Productomschrijving</b>	: Een duurzame luchtdrogende vernis voor alle houtsoorten.
<b>Toepassing</b>	: Op nieuw en reeds behandeld houtwerk buiten.
<b>Voornaamste kenmerken</b>	: Hoogglanzend Zeer duurzaam Watervast Zowel voor gebruik op zoet en zout water

### Eigenschappen

<b>Basis</b>	: alkydhars en urethaan-alkydhars
<b>Kleur</b>	: blank
<b>Dichtheid 20 °C.</b>	: 0,94 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Laagdikte</b>	: 30 µm droog
<b>Droogtijd</b>	: bij 20°C en een RV van 65% Stofdroog na ca. 2 uur Kleefvrij na ca. 5 uur
<b>Overschilderbaar</b>	: Na 24 uur
<b>Glans</b>	: Hoogglanzend
<b>Vastestofgehalte</b>	: ca. 52 vol%
<b>Theor. rendement</b>	: 17 m <sup>2</sup> per liter bij 30 µm droog
<b>Houdbaarheid</b>	: in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

### Verwerking

<b>Verwerkingstemp.</b>	: niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%
<b>Reinigingsverd.</b>	: Nelfasol Verdunner 3210

### Algemene informatie

Hydrant is een product van NElf LAKFABRIEKEN BV. Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van [www.nelf.nl](http://www.nelf.nl)

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. NElf LAKFABRIEKEN BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Nelf Lakfabrieken BV, Postbus 26, 9172 ZS, Ferwert.  
Tel. +31(0)518 418 000, Fax. +31(0)518 418 001,  
[www.nelf.nl](http://www.nelf.nl), [info@nelf.nl](mailto:info@nelf.nl)

### Verwerkingsmethoden

#### Kwast/ roller

Verdunning : 0–2% Nelfasol Verdunner 3210

### Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

#### Hout: nieuw werk

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.

#### Hout: bestaand werk

Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

### Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming	: draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming	: draag indien nodig een bril

OPLOSMIJDELRJK

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL  
GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO