



NO.1119080302

检 测 报 告

Test Report

样品名称： 移动电源 PLM13ZM 3.7V 10000mAh 37Wh

Name of Sample: Power Bank PLM13ZM 3.7V 10000mAh 37Wh

委托单位： 江苏紫米信息技术有限公司

Consignor: ZIMI Corporation



上海化工院检测有限公司

Shanghai Research Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd.


上海化工院检测有限公司 检测报告

Shanghai Research Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1119080302

1/11

样品名称 Name of Sample	中文 Chinese	移动电源 PLM13ZM 3.7V 10000mAh 37Wh		
	英文 English	Power Bank PLM13ZM 3.7V 10000mAh 37Wh		
样品编号 Sample No.	1119080302			
委托单位 Consignor	江苏紫米信息技术有限公司 ZIMI Corporation			
生产单位 Manufacturer	江苏紫米信息技术有限公司 ZIMI Corporation			
检测方法 Test method	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3			
判定标准 Criterion	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3			
样品外观 Appearance	银色金属外壳 Silvery Metal shell			
样品接受日期 Accepted Date	2019-08-22	检测起迄日期 Test Date	2019-09-03 ~ 2019-09-30	
检测项目 Test Items	高度模拟;热测试;振动;冲击;外短路;挤压;过充电;强制放电 Altitude simulation, Thermal test, Vibration, Shock, External short circuit, Crush, Overcharge, Forced discharge			
检测结论 Conclusion	经检测,该样品符合联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3标准要求。 The sample has passed the test items of UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 生效日期 (Date): 2019-09-30  </div>			
备注 Comment	可充电单电芯电池 Rechargeable Single Cell Battery. / (11)			
委托单位地址 Consignor Address	/		邮政编码 Post Code	211100

批准 Approver:  审核 Checker: 陆建峰 编制 Compiler: 傅佳

职务 Title: 副总工程师 (Vice chief engineer)



上海化工院检测有限公司 检测报告

Shanghai Research Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1119080302

2/11

序号 No.	检测项目名称 Name of Test Items	标准要求或标准条款号 Standard requirement or The Clause Number of Standard	检测结果 Test Result	本项结论 Conclusion	备注 Remark	
1	高度模拟 Altitude simulation	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.1 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.1	见附表 1 See Appendix 1	合格 Passed	/	
2	热测试 Thermal test	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.2 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.2	见附表 2 See Appendix 2	合格 Passed	/	
3	振动 Vibration	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.3	见附表 3 See Appendix 3	合格 Passed	/	
4	冲击 Shock	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.4 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.4	见附表 4 See Appendix 4	合格 Passed	/	
5	外短路 External short circuit	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.5 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.5	见附表 5 See Appendix 5	合格 Passed	/	
6	挤压 Crush	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.6 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.6	见附表 6 See Appendix 6	合格 Passed	/	
7	过充电 Overcharge	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.7 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.7	见附表 7 See Appendix 7	合格 Passed	/	
8	强制放电 Forced discharge	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.8 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.8	见附表 8 See Appendix 8	合格 Passed	/	
检测环境条件 Test Environment Condition		环境温度:20℃-25℃;环境湿度:/% Ambient temperature:20℃-25℃;Ambient humidity:/%				
分包检验情况 Subcontracted Test Condition		检测项目 Test Item	/			
		分包实验室 Subcontracted Laboratory	名称 Name	/	邮编 Post Code	/
		地址 Address	/	电话 Tel	/	

上海化工院检测有限公司
检测报告-附表 1

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 1 NO. 1119080302

3/11

序号 No.	1	检测项目名称 Name of Test Items		高度模拟 Altitude simulation				
样品 编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他 现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	280.55	5.01	280.53	5.01	0.01	100.00	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	279.13	5.01	279.11	5.01	0.01	100.00	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	281.55	5.02	281.56	5.02	0.00	100.00	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	281.07	5.02	281.00	5.02	0.02	100.00	O
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	279.58	5.01	279.51	5.01	0.03	100.00	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	279.78	5.03	279.74	5.03	0.01	100.00	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	280.79	5.02	280.80	5.02	0.00	100.00	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	280.27	5.01	280.26	5.01	0.00	100.00	O
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	280.12	5.02	280.06	5.02	0.02	100.00	O
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	280.32	5.02	280.30	5.02	0.01	100.00	O
以下空白	This space intentionally left blank							

备注: L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage, No Venting,
No Disassembly, No Rupture & No Fire.

上海化工院检测有限公司

检测报告-附表 2

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 2

NO. 1119080302

4/11

序号 No.	2	检测项目名称 Name of Test Items		热测试 Thermal test				
样品 编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他 现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	280.53	5.01	280.50	5.01	0.01	100.00	0
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	279.11	5.01	279.01	5.01	0.04	100.00	0
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	281.56	5.02	281.53	5.02	0.01	100.00	0
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	281.00	5.02	281.00	5.02	0.00	100.00	0
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	279.51	5.01	279.55	5.01	0.00	100.00	0
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	279.74	5.03	279.73	5.03	0.00	100.00	0
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	280.80	5.02	280.73	5.02	0.02	100.00	0
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	280.26	5.01	280.21	5.01	0.02	100.00	0
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	280.06	5.02	280.05	5.02	0.00	100.00	0
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	280.30	5.02	280.25	5.02	0.02	100.00	0
以下空白	This space intentionally left blank							

备注: L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
 Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting,
 No Disassembly,No Rupture & No Fire.

上海化工院检测有限公司
检测报告-附表 3

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 3

NO. 1119080302

5/11

序号 No.	3	检测项目名称 Name of Test Items		振动 Vibration					
样品 编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他 现象 Other Event	
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V				
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	280.50	5.01	280.54	5.01	0.00	100.00	○	
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	279.01	5.01	279.14	5.01	0.00	100.00	○	
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	281.53	5.02	281.54	5.02	0.00	100.00	○	
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	281.00	5.02	280.99	5.02	0.00	100.00	○	
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	279.55	5.01	279.54	5.01	0.00	100.00	○	
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	279.73	5.03	279.77	5.03	0.00	100.00	○	
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	280.73	5.02	280.79	5.02	0.00	100.00	○	
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	280.21	5.01	280.29	5.01	0.00	100.00	○	
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	280.05	5.02	280.10	5.02	0.00	100.00	○	
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	280.25	5.02	280.34	5.02	0.00	100.00	○	
以下空白	This space intentionally left blank								
备注: L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。 Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage, No Venting, No Disassembly, No Rupture & No Fire.									

上海化工院检测有限公司
检测报告-附表 4

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 4 NO. 1119080302

6/11

序号 No.	4	检测项目名称 Name of Test Items		冲击 Shock				
样品 编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他 现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	280.54	5.01	280.54	5.01	0.00	100.00	o
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	279.14	5.01	279.12	5.01	0.01	100.00	o
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	281.54	5.02	281.50	5.02	0.01	100.00	o
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	280.99	5.02	281.03	5.02	0.00	100.00	o
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	279.54	5.01	279.55	5.01	0.00	100.00	o
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	279.77	5.03	279.76	5.03	0.00	100.00	o
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	280.79	5.02	280.76	5.02	0.01	100.00	o
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	280.29	5.01	280.27	5.01	0.01	100.00	o
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	280.10	5.02	280.11	5.02	0.00	100.00	o
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	280.34	5.02	280.32	5.02	0.01	100.00	o
以下空白	This space intentionally left blank							
备注: L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。 Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage, No Venting, No Disassembly, No Rupture & No Fire.								

上海化工院检测有限公司
检测报告-附表 5

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 5 NO. 1119080302

7/11

序号 No.	5	检测项目名称 Name of Test Items	外短路 External short circuit
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	样品表面最高温度 Max. External Temperature /°C	其他现象 Other Event
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	56.5	0
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	56.7	0
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	55.7	0
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	56.1	0
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	56.8	0
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	57.4	0
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	57.0	0
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	56.8	0
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	55.3	0
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	55.4	0
以下空白	This space intentionally left blank		

备注: D-解体 R-破裂 F-起火 0-无解体、无起火、无破裂。
Note: D-Disassembly R-Ruptur F-Fire O-No Disassembly, No Fire & No Rupture.

上海化工院检测有限公司
检测报告-附表 6

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 6 NO. 1119080302

8/11

序号 No.	6	检测项目名称 Name of Test Items	挤压 Crush
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	样品表面最高温度 Max. External Temperature /°C	其他现象 Other Event
011	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	23.5	O
012	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	23.4	O
013	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	23.2	O
014	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	23.5	O
015	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	23.1	O
016	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	23.3	O
017	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	23.5	O
018	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	23.1	O
019	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	23.3	O
020	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	23.2	O
以下空白	This space intentionally left blank		
备注: D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。 Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.			

上海化工院检测有限公司
 检测报告-附表 7

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 7 NO. 1119080302

9/11

序号 No.	7	检测项目名称 Name of Test Items	过充电 Overcharge
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status		其他现象 Other Event
021	1CYC完全充电 1CYC Fully charged		0
022	1CYC完全充电 1CYC Fully charged		0
023	1CYC完全充电 1CYC Fully charged		0
024	1CYC完全充电 1CYC Fully charged		0
025	25CYC完全充电 25CYC Fully charged		0
026	25CYC完全充电 25CYC Fully charged		0
027	25CYC完全充电 25CYC Fully charged		0
028	25CYC完全充电 25CYC Fully charged		0
以下空白	This space intentionally left blank		
备注: D-解体 F-起火 0-无解体、无起火。 Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.			

上海化工院检测有限公司
检测报告-附表 8

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 8 NO. 1119080302



10/11

序号 No.	8	检测项目名称 Name of Test Items	强制放电 Forced discharge
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	其他现象 Other Event	
029	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged		0
030	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged		0
031	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged		0
032	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged		0
033	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged		0
034	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged		0
035	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged		0
036	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged		0
037	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged		0
038	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged		0
039	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged		0
040	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged		0
041	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged		0
042	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged		0
043	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged		0
044	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged		0
045	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged		0
046	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged		0
047	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged		0
048	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged		0
备注: D-解体 F-起火 0-无解体、无起火。 Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.			

上海化工院检测有限公司
检测报告-附图

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix NO. 1119080302

11/11



报告结束