



# TDS

## TECHNICAL DATA SHEET

### TECHNISCHE FICHE

### GAP 00 - Finixa polyester plamuur 2kg + verharder - gapol

#### Omschrijving

GAPOL is een polyester mastiek van fijn granulaat op basis van onverzadigde polyester harsen. Product is aangepast voor carrosserie herstellingen. Goede hechting op klassieke en elektro-verzinkte staalplaten alsook op aluminium, plastics, enz.

#### Gebruiksaanwijzing

Zorgvuldig de verharder in de tube (benzoyl peroxide) vermengen met de mastiek totdat een homogene kleur bekomen wordt. Potlife van het mengsel en de verhardingstijd zijn afhankelijk van de hoeveelheid verharder en de omgevingstemperatuur.

#### Potlife :

Met 1 % verharder :	30' bij 20° C
Met 2 % verharder :	15' bij 20° C
Met 3 % verharder :	5' bij 20° C

Het aanbrengen gebeurt d.m.v. een Japans mes of rubber op een zuivere ondergrond, droog en roestvrij. In het geval van gegalvaniseerd staal en aluminium is het aangewezen de ondergrond eerst te schuren voor een optimale hechting. Andere ondergronden: hout, beton of gelaagd polyester.

#### Droging

Net zoals bij de potlife zijn de verharding en de schuurbaarheid van de mastiek afhankelijk van de temperatuur en hoeveelheid verharder.

Met 1 % verharder:	30' bij 20° C
Met 2 % verharder:	20' bij 20° C
Met 3 % verharder:	10' bij 20° C

#### Technische karakteristieken

Dichtheid :	1.840	Gehalte aan vulmiddelen: 70 %
Vlampunt :	34°	Kleur : zwart
Veiligheidsfiche :	<a href="https://www.chemicar.eu/nl/products/p=finixa-polyester-plamuur--gapol">https://www.chemicar.eu/nl/products/p=finixa-polyester-plamuur--gapol</a>	

### **Ingebouwde schuurgids**

Bij het schuren wordt de plamuur grijs van kleur wat direct aangeeft op welke plaatsen er niet voldoende is gevuld want uiteraard blijven deze plaatsen zwart. Deze plekken kunnen vervolgens bijgevoerd worden. Bij het licht vochtig maken van de plamuur wordt deze opnieuw zwart en kan deze controle opnieuw uitgevoerd worden.

### **Ingebouwde dekkingsgids**

Wanneer de grondverf wordt aangebracht, hebben we direct controle over de dekking hiervan. Op plaatsen waar niet voldoende grondverf is aangebracht, blijft de zwarte plamuur zichtbaar.

### **Ingebouwde doorschuurgids van de grondverf**

Bij het opschuren van de grondverf wordt direct waargenomen wanneer er door de grondverf is opgeschuurd. De zwarte plamuur wordt namelijk terug zichtbaar op deze plaats.

### **Opslag en houdbaarheid**

Opslaan in een droge en goed geventileerde plaats, bij een temperatuur lager dan 30°C. Onder deze omstandigheden kan het product maximum 18 maanden bewaard worden.

*Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven. De gebruiker wordt echter op eventuele risico's geattendeerd dat het gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn. De voornoemde getallen zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk type product hij geschikt acht voor desbtreffende applicatie.*