

Jacht Lak Dekkend Hoogglans



April 2012

KENMERKENBLAD

| | |
|------------------------------|--|
| OMSCHRIJVING | Luchtdrogende lak op basis van polyurethan-alkydhars. |
| GEbruIKSDOEL | Het dekkend aflakken van houten, metalen of stalen pleziervaart jachten en het houtwerk van boten boven de waterlijn. Tevens geschikt voor het aflakken van kozijnen, deuren en betimmeringen. |
| VOORNAAMSTE KENMERKEN | <ul style="list-style-type: none"> • Gemakkelijk verwerkbaar • Goede dekking • Weervast, ook in kustgebieden Kras- en slijtvast • Optimaal glansbehoud • Goede vloeïing • Goede koude droging • Zoet- en zoutwaterbestendig (niet permanent belast) boven de waterlijn |
| KLEUR EN GLANS | Zuiverwit, hoogglans. Verftypes op basis van alkydharsen kunnen vergelen. Dit gebeurt vooral bij afwezigheid van voldoende daglicht (toepassing in kelders, binnenzijden van kasten etc.). Onder deze omstandigheden kan het voorkomen dat wit tinten en lichte kleuren niet stabiel blijven. Deze vergeling-, verkleuringeigenschappen hebben uitsluitend esthetische en dus geen technische consequenties. Het vergelen is inherent aan het alkydharsbindmiddel. Voor meer informatie aangaande dit vergelingsproces verwijzen wij u naar het informatieblad "Vergeling". |

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

| | |
|---|---|
| ONBEHANDELD | |
| Bewerking | Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Reiniger. Goed gladgeschaafd en vetvrij hout kan zonder schuren worden behandeld met Rambo Grondverf Buiten Dekkend Mat. Scherpe hoeken afronden en zonodig zorgvuldig schuren met een Scotch Brite schuurmatje. Behandelen met Rambo Grondverf Buiten Dekkend Mat. Een tweede laag Rambo Grondverf Buiten Dekkend Mat aanbrengen op een onbehandelde houten ondergrond, zal de levensduur van de laklaag positief beïnvloeden. Metalen en stalen ondergronden voorbehandelden met een geschikte primer. Rambo Grondverf Buiten Dekkend Mat aanbrengen. |
| Afwerken | 3 Lagen Rambo Jacht Lak Dekkend Hoogglans aanbrengen. Schuren met een Scotch Brite schuurmatje tussen het aanbrengen van de lagen. |
| BEHANDELD IN GOEDE STAAT | |
| Bewerking | Nieuwe of gave en goedhechtende laklagen reinigen met Rambo Reiniger. Zorgvuldig schuren met een Scotch Brite schuurmatje om kaalschuren of doorschuren te voorkomen. |
| Afwerken | 1 Tot 2 lagen Rambo Jacht Lak Dekkend Hoogglans aanbrengen. Schuren met een Scotch Brite schuurmatje tussen het aanbrengen van de lagen. |
| BEHANDELD IN SLECHTE STAAT | |
| Bewerking | Reinigen met Rambo Reiniger. Slecht hechtende laklagen volledig verwijderen door (machinaal) schuren en behandelen als onbehandeld. |
| Afwerken | 3 Lagen Rambo Jacht Lak HG Transparant Ft9 aanbrengen. Schuren tussen het aanbrengen van de lagen. |
| ONDERHOUDSTERMIJNEN | |
| Beschermingsduur is mede afhankelijk van: | Kwaliteit van de ondergrond. Uitvoering van het schilderwerk. Intensiteit van belasting en onderhoud. |



PPG Coatings Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Technisch Centrum 0297- 541234.

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.

Jacht Lak Dekkend Hoogglans



April 2012

VERWERKING

VERWERKING VAN DE LAK

| | |
|--------------|---|
| Voor gebruik | Goed roeren. |
| Gereedschap | Varkensharen kwast of velvet (velours) lakroller. Narollen met een schuimlakroller. |
| Verdunning | Alleen de eerste laag op hout, daarna onverdund verwerken. |
| Temperatuur | Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C. |
| Na gebruik | Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting. |

RENDEMENT

| | |
|-----------------------|--|
| Praktisch rendement | Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen. |
| Theoretisch rendement | Ca. 16 m ² /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond. |

DROGING BIJ 20°C

| | |
|------------------|---|
| Stofdroog | Na ca. 4 uur. |
| Kleefvrij | Na ca. 6 uur. |
| Overschilderbaar | Na ca. 24 uur. |
| | De droogtijd is mede afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag. |

REINIGEN

| | |
|------------------------|--|
| Morsvlekken en spatten | Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat terpentijn. |
| Gereedschap | Met terpentijn schoonmaken of tijdelijk bewaren in water of folie. |
| Droge verflaag | Na ca. 1 week drogen met neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel. |

OVERIGE GEGEVENS

HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.

PRODUCTGEGEVENS

LAK IN DE BUS

DROGE LAAG

| | | |
|----------------|-------------------------|--|
| Verpakking | 0.25L; 0.75L | Optimale eigenschappen na ca. 1 week bij 20°C. |
| Vloeistofdikte | Gereed voor verwerking. | |

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.