Vochtmeter
Feuchtigkeitsmesser
Humidimètre

eazyfix®

Voor houtrotreparaties
Für Holzfäule-Reparaturen
Pour les réparations de bois abîmé par la pourriture

< 18%
> 18%

Vochtpercentage
Feuchtigkeitsgehalt
Taux d'humidité

eazyfix®
ALWAYS BETTER TO REPAIR!

NL - Stappen: Verwijder de beschermkap. Zet de vochtmeter aan. Kies stand D. Duw de meetpennen in het hout. Getal lager 18%: dan kun je repareren, getal hoger dan 18%: dan wachten tot het hout droger is.

DE - Schritten: Entfernen Sie die Schutzkappe. Schalten Sie das Feuchtigkeitsmessgerät ein. Gehen Sie mit der Taste "MODE" auf Position D. Drücken Sie die Messstifte in das Holz. Wenn die Zahl unter 18 % liegt, können Sie reparieren. Wenn die Zahl höher als 18 % ist, müssen Sie warten.

FR - Étapes: Retirez le capuchon de protection. Allumez l'humidimètre. Sélectionnez le mode D en utilisant le bouton MODE. Enfoncez les broches de mesure dans le bois. Si la valeur est inférieure à 18 %, vous pouvez réparer le bois. Si la valeur est supérieure à 18 %, vous devez attendre.

RoHS
CE

8 719689 373351

V: 05/22
Nr: 5560000

Bekijk alle stappen van een houtrot reparatie / Sehen Sie sich alle Schritte einer Holzfäulereparatur an / Voir toutes les étapes de réparation de bois abîmé par la pourriture

Video



NL - Stappen: Verwijder de beschermkap. Zet de vochtmeter aan. Kies stand D. Duw de meetpennen in het hout. Getal lager 18%: dan kun je repareren, getal hoger dan 18%: dan wachten tot het hout droger is.

DE - Schritten: Entfernen Sie die Schutzkappe. Schalten Sie das Feuchtigkeitsmessgerät ein. Gehen Sie mit der Taste "MODE" auf Position D. Drücken Sie die Messstifte in das Holz. Wenn die Zahl unter 18 % liegt, können Sie reparieren. Wenn die Zahl höher als 18 % ist, müssen Sie warten.

FR - Étapes: Retirez le capuchon de protection. Allumez l'humidimètre. Sélectionnez le mode D en utilisant le bouton MODE. Enfoncez les broches de mesure dans le bois. Si la valeur est inférieure à 18 %, vous pouvez réparer le bois. Si la valeur est supérieure à 18 %, vous devez attendre.