

# Perfect Finish Muurverf

Juni 2008

## OMSCHRIJVING

Waterverdunbare muurverf voor binnen en op basis van kunstharsdispersie.

## GEbruIKSDOEL

Het schilderen van (poreuze) steenachtige ondergronden, zoals goed afgebonden schuurwerk, pleisterwerk, metselwerk en beton. Het schilderen van gips, gipskarton, boardplaten. Het overschilderen van oude muurverflagen.

## VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Zeer grote dekkracht
- Eventueel verdundbaar met water
- Reukarm, oplosmiddelvrij
- Wasbaar en nat schrobbaar
- Vochtregulerend

## KLEUR EN GLANS

Groot aantal ready mix kleuren. Daarnaast kleuren uit de Histor waaier en vele andere kleuren door middel van twee basisverven, via het Histor kleurmengsysteem.  
Mat.

## VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

### Nieuw werk, kale ondergrond

Vuil en vet, stof, poeder en andere ongerechtigheden grondig verwijderen. Zonodig reinigen met Histor Ontvetter, goed naspoelen en afnemen. Eventuele beschadigingen repareren met een geschikt middel. Zuiging van de muur, vooral de reparatieplaatsen, wegnemen met Histor Wand voorstrijk (behandel de gehele muur).

### Onderhoud verflagen in goede staat

Vuile, maar gave, goed hechtende en intacte verflagen reinigen met Histor Ontvetter. Goed naspoelen en afnemen. Kleine beschadigingen repareren met een geschikt middel. Eventuele zuiging, vooral op reparatieplaatsen, wegnemen met Histor Wand voorstrijk. Waterkringen, roet, doorslaande verkleuringen e.d. isoleren met Histor Vlekdekkende voorstrijk. Behandel daarbij de gehele muur en niet alleen de vlekken.

### Onderhoud verflagen in slechte staat

Slecht hechtende, afladderende verflagen zo grondig als mogelijk verwijderen. Veegvaste verven en minder goede latexverven kunnen met een stoomapparaat worden weekgemaakt. Direct na het stomen afsteken met een plamuurmes. Weekmaken kan ook met behangplaksel (celluloselijm), waaraan wat afwasmiddel is toegevoegd. Opstrijken en 10-20 minuten laten inweken. Vervolgens de weke laag afsteken met een plamuurmes. Dit eventueel herhalen. Alkydhars-muurverven (synthetisch), en hoogwaardige acryllatex-verven (hoog bindmiddelgehalte), zijn indien nodig alleen te verwijderen met een verfabijtmiddel. Na het verwijderen van de lagen, zonodig de muur weer schoonmaken met Histor Ontvetter, naspoelen en afnemen. Noodzakelijke reparaties uitvoeren met een geschikt middel. Eventuele restanten vastzetten, en reparaties, behandelen met Histor Fixerende voorstrijk.

### Afwerking

Na voldoende droging het benodigde aantal lagen muurverf aanbrengen op een schone en draagkrachtige ondergrond.



## Perfect Finish Muurverf

Juni 2008

### VERWERKING VAN DE VERF

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Gereedschap</b>     | Blokwitkwast of vachtroller. Gelijkmatig opbrengen en verdelen.                       |
| <b>Voor gebruik</b>    | Verf goed roeren.   |
| <b>Verdunning</b>      | Alleen indien nodig voor grote vlakken, tot ca. 5% water.                             |
| <b>Droge laagdikte</b> | Aanbevolen: ca. 35 micrometer.  |
| <b>Kwast/rollagen</b>  | Aanbevolen: 1 volle laag, afhankelijk van de ondergrond.                              |
| <b>Temperatuur</b>     | Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C. |
| <b>Na gebruik</b>      | Luchtdicht afsluiten.   |

### UITSTRIJKVERMOGEN

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Praktisch rendement</b>   | Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, van de laagdikte en het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen. |
| <b>Theoretisch rendement</b> | 7 - 8 m <sup>2</sup> /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond. Zie de informatie op de emmer.  |

### DROGING BIJ 20° C

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Kleefvrij</b>        | Na ca. 1 uur.             |
| <b>Overschilderbaar</b> | Tweede laag na ca. 5 uur. |

### REINIGEN

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Morsvlekken en spatten</b> | Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel water of alcohol. |
| <b>Gereedschap</b>            | Met water schoonmaken, of tijdelijk bewaren in water of een folie.                     |
| <b>Droge verflaag</b>         | Na ca. een maand drogen met water, neutraal reinigingsmiddel en zachte borstel.        |

### HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

Vorstvrij bewaren. In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25 °C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege emmer overgieten in een kleinere helpt indrogen voorkomen.

### PRODUCTGEGEVENS

|                       |                                |  |
|-----------------------|--------------------------------|--|
| <b>VERF IN DE BUS</b> |                                | <b>DROGE VERFLAAG</b>                              |
| <b>Verpakking</b>     | 1ltr ; 2,5 ltr ; 5 ltr; 10 ltr | • Optimale eigenschappen na een week bij ca. 20°C. |
| <b>Vloeistofdikte</b> | Gereed voor verwerking         |  |

### VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.