

TECHNISCHE FICHE

rev. 10.09.13

TANIK[®] +

ROESTOMVORMER

**Andere benamingen : stop roest, roeststabilisator
rust converter, rust stabiliser, stop rust**

Gebruik: op ferrometalen (staal, gietijzer enz.)

OPLOSMIDDEEL : water. VOS = 0,0 g/L.

BINDMIDDEEL : gemodificeerde harsen

PIGMENTEN : geen

DEKKINGSVERMOGEN: 20 à 30 m²/L volgens ruwheid van de oppervlakte na het schuren of zandstralen ;
25 m²/L op ST 2,5 of SA 2,5

DROOGTIJD : mag overschilderd worden na 3 uur (bij 20°C en 60% RH)

AANBRENGEN: met de kwast, rol of spuiten. **MAG NIET VERDUNT WORDEN** (zelfs met water)

COMPATIBILITEIT : de **TANIK[®] +** laag wordt chemisch verbonden met het metaal tijdens het drogen en is compatiebel met alle verven en putties ; zo bevordert **TANIK[®] +** nog de hechting van deze finishlagen aan de ondergrond.

SCHOONMAKEN VAN GERIEF : met water

STOCKAGE : vorstvrij houden onder 25°C (tijdelijk tot max. 40°C) en beschut van UV stralen (zon, TL lampen).
Shelflife: min. 2 jaar. Na opening goed dichtsluiten, dan blijft **TANIK[®] +** nog minstens 12 maanden bruikbaar.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN :

Oppervlaktebereiding : losse roest mechanisch verwijderen en ontvetten. In maritieme omstandigheden doorspoelen met zoutwater om al het zout te verwijderen. Op nieuwbouw hoeft men calamine mechanisch te verwijderen en de reactiviteit van de oppervlakte te verhogen door licht zandstralen of licht schuren.

Aanbrengen : klaar voor gebruik. Enkel één laag aanbrengen (oppervlakte mag nog vochtig zijn). De reactie met roest/metaal is onmiddellijk te merken door het ontstaan van een blauw-zwart laag (= omgevormde roest). **Niet schuren !**

Temperaturen : tussen + 5°C en + 40°C. In de woestijn (extra hoge temperaturen en/of lage RH) enkel **TANIK[®] + Desert Formule** gebruiken. In holle ruimtes **TANIK[®] wax** (reactieve was in wateremulsie) gebruiken.

Drogen en overschilderen : na volledige droging heeft men met een degelijk verfsysteem te overschilderen.

NOTA: **TANIK[®] +** mag niet in metaalcontainers gestopt worden, dus enkel kunststof, glas of keramiek gebruiken !

TANIK[®] + bevat geen toxische produkten (zware metalen, minerale of organische componenten)

Avenue du Gui 27, B-1180 Brussels - Belgium - ☎ +32.2.374.57.07 - Fax +32.2.375.70.08

sales@tanik.be - www.tanik.eu - T.V.A. BTW.VAT BE 0457.884.936 - RPM Bruxelles

ING - BIC : BBRUBEBB IBAN : BE51 3100 8804 4562 - KBC - BIC : KREDBEBB IBAN : BE92 4386 1726 0123
BNP PARIBAS FORTIS - BIC : GEBABEBB IBAN : BE93 2100 4657 1267