



Perfect Base Trapverf

september 2011

OMSCHRIJVING

Luchtdrogende lakverf voor binnen, op basis van een watergedragen Polyurethan-Acrylaat.

GEBRUIKSDOEL

Het aflakken van hout, staal en kunststof, voorzien van een voorgaande (grond)verflaag of plamuurlaag welke voorzien is van een laag grondverf. Geeft een hoogwaardige bescherming.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Uitermate (stoot-) slijt- en krasvast
- Snel overloopbaar
- Esthetisch eindresultaat
- Goed reinigbaar en geringe vlekgevoeligheid
- Hoge hardheid
- Vergeeld niet
- Goede dekking
- Gemakkelijk verwerkbaar, goede vloeijing
- Zonder schuren binnen 4-6 uur overschilderbaar
- Onbrandbaar, reukarm

KLEUR EN GLANS

Uitgelezen collectie ready mix kleuren. Daarnaast in 1250 Histor kleuren en vele andere kleuren door middel van 2 basisverven, via het Histor kleurmengsysteem. Het mengsysteem adviseert zo nodig een kleur grondverf om de dekking te verbeteren. Lage zijdeglans. De definitieve glansgraad wordt na 1 week bij ca. 20°C bereikt.

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

NIEUW WERK

Algemeen	Ontdoen van ongerechtigdheden. Vuil en aanslag verwijderen.
Hout	Eventuele scherpe hoeken afronden. Kleine beschadigingen repareren met een geschikt middel. Zorgvuldig schuren en voorzien van Histor Perfect Base Grondverf Acryl. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.
Staal	Roest grondig verwijderen en zorgvuldig schuren. Blank metaal behandelen met Histor Perfect Base Grondverf voor Metaal.
Kunststof	Opruwen met een Scotch Brite schuurmatje en voorzien van Histor Perfect Base Grondverf Acryl.
Afwerken	Voor- en aflakken met Histor Perfect Base Trapverf.

ONDERHOUD OUDE VERFLAGEN IN GOEDE STAAT

Algemeen	Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Histor Perfect Base Ontvetter. Zorgvuldig matschuren.
Hout	Kaal geschuurde plaatsen behandelen met Histor Perfect Base Grondverf Acryl.
Staal	Roest grondig verwijderen en zorgvuldig schuren. Blank metaal behandelen met Histor Perfect Base Grondverf voor Metaal.
Kunststof	Opruwen met een Scotch Brite schuurmatje en voorzien van Histor Perfect Base Grondverf Acryl.
Afwerken	Voor- en aflakken met Histor Perfect Base Trapverf.

ONDERHOUD OUDE VERFLAGEN IN SLECHTE STAAT

Algemeen	Slecht hechtende verflagen verwijderen door schrappen en/of schuren. Reinigen met Histor Perfect Base Ontvetter. Zorgvuldig schuren.
Hout	Kaal gemaakt hout impregneren met verdunde Histor Perfect Base Grondverf voor Hout. Kleine beschadigingen repareren met een geschikt middel. Zorgvuldig schuren en voorzien van Histor Perfect Base Grondverf Acryl.
Staal	Roest grondig verwijderen en zorgvuldig schuren. Blank metaal behandelen met Histor Perfect Base Grondverf voor Metaal.
Kunststof	Opruwen met een Scotch Brite schuurmatje en voorzien van Histor Perfect Base Grondverf Acryl.
Afwerken	Voor- en aflakken met Histor Perfect Base Trapverf.



PPG Coatings Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Klantenservice 0297- 541234.
PPG Coatings Belux NV / SA, Genkersteenweg 311, B-3500 Hasselt. Telefoon Customer Service 011-278710.
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgave, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.



Perfect Base Trapverf

september 2011

VERWERKING VAN DE VERF

Gereedschap	Varkensharen kwast of velvet(velours) lakroller. Narollen met een schuimlakroller.
Voor gebruik	Verf goed roeren.
Droge laagdikte	Aanbevolen: Ca. 80 micrometer.
Kwast/rollagen	Aanbevolen: 2 volle kwastlagen of volle rollagen met een velvet(velours)lakroller.
Temperatuur	Verf op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
Na gebruik	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.

UITSTRIJKVERMOGEN OP STRAKKE VLAKKE ONDERGROND

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, van de laagdikte en het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.
Theoretisch rendement	Ca. 11 m ² /l. Zie ook de informatie op de bus.

DROGING BIJ 20 °C

Stofdroog	Na ca. 1 uur.
Kleefvrij	Na ca. 2 uur.
Schuurbaar	Na ca. 5 uur. Indien nodig schuren met een Scotch Brite schuurmatje.
Afplakbaar	Na ca. 48 uur. Gebruik speciale tape met geringe kleefkracht.
Overschilderbaar	Na ca. 5 uur.
Overloopbaar	Na ca. 24 uur. Volledig uitgehard na 1 week.

REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat water of alcohol.
Gereedschap	Met water schoonmaken, of tijdelijk bewaren in water of folie.
Droge verflaag	Na ca. 1 week drogen met een neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik helpt indrogen voorkomen.

PRODUCTGEGEVENS

VERF IN DE BUS		DROGE VERFLAAG
Verpakking	0.50 liter; 0.75 liter; 1 liter	Optimale eigenschappen worden bereikt na 1 week bij ca. 20°C.
Vloeistofdikte	Gereed voor verwerking.	

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.