



Perfect Base Grondverf Acryl

maart 2012

OMSCHRIJVING

Grondverf voor binnen op basis van watergedragen acrylaathars dispersie.

GEBRUIKSDOEL

Het gronden en overgronden van nieuw hout en oude intacte verflagen. Het overgronden van metalen die behandeld zijn met een corrosiewerende grondverf.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Goede hechting op nieuw- en geschilderd werk
- Goede vulling, goed schuurbaar
- Hoge dekkraft
- Vochtregulerend
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Waterverdundbaar
- Isoleert wateroplosbare inhoudsstoffen uit Merbau
- Geschikt voor de meeste MDF soorten

KLEUR EN GLANS

Wit

Mat

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

NIEUW WERK

Algemeen	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Histor Perfect Base Ontvetter.
Hout	Scherpe hoeken afronden. Zorgvuldig schuren en behandelen met Histor Perfect Base Grondverf Acryl. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.
MDF plaatmateriaal	Niet ontvetten of schuren levert meestal de beste resultaten op, e.e.a. afhankelijk van de soort en kwaliteit. De kopse (zaag)kanten extra behandelen i.v.m. sterke zuiging.
Staal	Roest grondig verwijderen en goed schuren. Blank metaal voorzien van Histor Perfect Base Grondverf voor Metaal.
Plamuren	Alleen kleine oneffenheden, indien noodzakelijk. Plamuurplaatsen gronden met Histor Perfect Base Grondverf Acryl om eventuele zuiging weg te nemen.
Afwerken	Overgronden en aflakken, of voor- en aflakken met Histor Perfect Finish Acryl Zijdeglans of Hoogglans.

ONDERHOUD OUDE LAKLAGEN IN GOEDE STAAT

Algemeen	Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Histor Perfect Base Ontvetter. Zorgvuldig matschuren.
Hout	Kaal geschuurde plaatsen voorzien van Histor Perfect Base Grondverf Acryl.
Staal	Kaal geschuurde plaatsen voorzien van Histor Perfect Base Grondverf voor Metaal.
Afwerken	Overgronden en aflakken, of voor- en aflakken met Histor Perfect Finish Acryl Zijdeglans of Hoogglans.

ONDERHOUD OUDE LAKLAGEN IN SLECHTE STAAT

Algemeen	Slecht hechtende verflagen verwijderen door schrappen, schuren, föhnen of afbijten. Reinigen met Histor Perfect Base Ontvetter. Zorgvuldig schuren.
Hout	Verweerd en vergrijsd hout (machinaal) wegschuren. Eventueel rottend hout verwijderen. Beschadigingen repareren met een geschikt middel. Kaal hout behandelen met Histor Perfect Base Grondverf Acryl.
Staal	Zorgvuldig schuren. Blank metaal voorzien van Histor Perfect Base Grondverf voor Metaal.
Afwerken	Overgronden en aflakken, of voor- en aflakken met Histor Perfect Finish Acryl Zijdeglans of Hoogglans.



PPG Coatings Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Technisch Centrum 0297-541234. PPG Coatings Belux NV / SA, Genkersteenweg 311, B-3500 Hasselt. Telefoon Customer Service 011-278710. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgave, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.



Perfect Base Grondverf Acryl

maart 2012

VERWERKING VAN DE VERF

Gereedschap	Mixkwast of velvet(velours) lakroller.
Voor gebruik	Grondverf goed roeren.
Verdunning	Gebruiksklaar, maar voor de eerste laag, of op grote vlakken, tot 5% water.
Droge laagdikte	Aanbevolen: Ca. 30 micrometer.
Kwast/rollagen	Aanbevolen: 1 volle kwastlaag of rollaag.
Temperatuur	Verf op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
Na gebruik	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.

UITSTRIJKVERMOGEN OP STRAKKE VLAKKE ONDERGROND

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.
Theoretisch rendement	Ca. 12 m ² /l. Zie ook de informatie op de bus.

DROGING BIJ 20°C

Stofdroog	Na ca. 1 uur.
Kleefvrij	Na ca. 3 uur.
Schuurbaar	Na ca. 5 uur. Alleen indien nodig met een Scotch Brite schuurmatje.
Overschilderbaar	Na ca. 5 uur, zonder te schuren. Na ca. 16 uur schuurbaar met schuurpapier.

REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat alcohol.
Gereedschap	Met water schoonmaken, of tijdelijk bewaren in water of folie.
Droge verflaag	Na ca. 1 week drogen met een neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik helpt indrogen voorkomen.

PRODUCTGEGEVENS

VERF IN DE BUS	DROGE VERFLAAG	
Verpakking	0.25 liter; 0.75 liter; 2.5 liter	Optimale eigenschappen worden bereikt na 1 week bij ca. 20°C.
Vloeistofdikte	Gereed voor verwerking.	

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.