

Buiten Beits Dekkend



April 2012

KENMERKENBLAD

OMSCHRIJVING	Vochtreulerende, dekkende beits op basis van alkydhars bindmiddel.
GEBRUIKSDOEL	Voor het gronden, voorlakken en aflakken van vrijstaand houtwerk in de tuin zoals schuren, schuttingen, hekken, hokken, pergola's en speeltoestellen.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">• Gemakkelijk verwerkbaar• Goede vloeïing• Weerbestendig• Eén pot systeem• Uitstekende dekking• Vochtreulerend
KLEUR EN GLANS	24 Dekkende kleuren. Zijdeglans Verftypes op basis van Alkydharsen kunnen vergelen. Dit gebeurt vooral bij onvoldoende daglicht (zoals in kelders, binnenzijden van kasten etc.). Onder deze omstandigheden kan het voorkomen dat wit tinten en lichte kleuren gaan afwijken. Dit heeft uitsluitend esthetische en dus geen technische consequenties. Het vergelen is inherent aan het Alkydharsbindmiddel.

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

ONBEHANDELD	
Algemeen	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Reiniger. Merbau ontvetten met thinner of wasbenzine.
Hout	Scherpe hoeken afronden. Zorgvuldig schuren en voorbehandelen (impregneren) met Rambo Impregnant Transparant. Gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.
Afwerken	3 Lagen Rambo Buiten Beits Dekkend aanbrengen.
BEHANDELD IN GOEDE STAAT	
Algemeen	Gave, goed hechtende beitslagen reinigen met Rambo Reiniger. Zorgvuldig mat schuren.
Afwerken	1 Tot 2 lagen Rambo Buiten Beits Dekkend aanbrengen.
BEHANDELD IN SLECHTE STAAT	
Algemeen	Slecht hechtende beitslagen verwijderen door schrappen, schuren, föhnen of afbranden. Reinigen met Rambo Reiniger. Merbau ontvetten met thinner of wasbenzine.
Hout	Zorgvuldig schuren. Verweerd en vergrijsd hout (machinaal) wegschuren. Eventueel rottend hout verwijderen. Beschadigingen repareren met een geschikt middel. Impregneren met Rambo Impregnant Transparant.
Afwerken	3 Lagen Rambo Buiten Beits Dekkend aanbrengen.
ONDERHOUDSTERMIJNEN	
Beschermingsduur is mede afhankelijk van:	Kwaliteit van de ondergrond. Uitvoering van het schilderwerk. Intensiteit van belasting en onderhoud.



PPG Coatings Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Ulthoorn. Telefoon Technisch Centrum 0297- 541234.

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.

Buiten Beits Dekkend



April 2012

VERWERKING

VERWERKING VAN DE BEITS

Voor gebruik	Goed roeren.
Gereedschap	Platte varkensharen kwast of velvet roller.
Verdunning	Onverdund verwerken.
Temperatuur	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C.
Na gebruik	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.

RENDEMENT

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.
Theoretisch rendement	Ca. 14 m ² /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

DROGING BIJ 20°C

Stofdroog	Na ca. 2 uur.
Kleefvrij	Na ca. 5 uur.
Schuurbaar	Na ca. 16 uur. Alleen indien nodig met Scotch Brite schuurmatje.
Overschilderbaar	Na ca. 16 uur.

De droogtijd is mede afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag.

REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat terpentijn.
Gereedschap	Met terpentijn schoonmaken of tijdelijk bewaren in water of folie.
Droge verflaag	Na ca. 1 week drogen met neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

OVERIGE GEGEVENS

HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.

PRODUCTGEGEVENS

BEITS IN DE BUS

DROGE LAAG

Verpakking	0.75L; 2.5L	Optimale eigenschappen na ca. 1 week bij 20°C.
Vloeistofdikte	Gereed voor verwerking.	

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.