



5IN1 PU GLUE 25 ML

5in1 PU lijm is een zwarte twee componenten voor het repareren van kunststoffen en metalen.

5
in
1
Since 1950

5in1 PU lijm is een universele zwarte 2-componentenlijm die bij omgevingstemperatuur uithardt voor het structureel en supersnel verlijmen van vele materialen, zoals thermoplastische materialen, thermohardende kunststoffen, staal, aluminium, cement, hout en glas.

De 5in1 PU lijm wordt gebruikt in combinatie met een 5in1 lijm pistool (art.nr. 687078) en een 5in1 mixertip om de perfecte menging en mengverhouding te krijgen.

EIGENSCHAPPEN

- ✓ De mengverhouding wordt automatisch geregeld
- ✓ Reparatie aan kunststofonderdelen mogelijk
- ✓ Na ong. 10-30 minuten na bewerken mogelijk
- ✓ Na ong. 60 seconden hanteerbaar
- ✓ Na ong. 24 uur volledig uitgehard
- ✓ Plakt veel materialen in de kortst mogelijke tijd
- ✓ Extreem hoge sterktes
- ✓ Oplosmiddelvrij
- ✓ Overschilderbaar na 60 minuten
- ✓ Bestand tegen veel middelen
- ✓ Weer- en verouderingsbestendig
- ✓ Temperatuurbestendigheid : -36 ° c tot 100 ° c

TOEPASSINGEN



TECHNISCHE GEGEVENS

Toestand	Vloeibaar
Kleur	Zwart
Reuk/smaak	Niet beschikbaar
Vlampunt	182 ° c

GEBRUIKSAANWIJZING

Duurzaam verbinden van metaal, hout en kunststof. 5in1 PU lijm wordt toegepast voor de effectieve reparatie van gebroken kunststofonderdelen (thermoplasten en duro plasten), schokdempers, kuipstoelen, spoilers, koplamphouders, dak standers.

5in1 PU lijm druipt niet, is weer- en verouderingsbestendig. Na ong. 10 – 30 minuten is na bewerken zoals slijpen, boren en draad snijden mogelijk.

De te plakken delen moeten schoon, olie- en vetvrij zijn. Opschuren verhoogt de sterkte. Mengtuitje aanbrengen en 5in1 PU lijm naar buiten duwen; de mengverhouding wordt automatisch geregeld. Bijmengen is niet nodig. U kunt de kleefstof net als een enkel- componenten materiaal verwerken. Na ong. 60 seconden is het materiaal hanteerbaar.

Na 24 uur is het materiaal volkomen uitgehard. Na gebruik tubes weer afsluiten met de sluiting.

VERPAKKINGEN

Art.nr. 687118 - 25 ML

Andere verpakkingen op aanvraag.



Postal Address
P.O. Box 441
2990 AK Barendrecht
The Netherlands

Visiting Address
Koolhovenstraat 10
3125 BT Schiedam
The Netherlands

Tel. +31 (0) 180-699 234
Fax. +31 (0) 180-699 235
E-mail info@maumo.nl
Internet www.5in1power.nl